Información Técnica

	CARILLAS DE PORCELANA	CEMENTO COMPOSITE
	Color B1 opacidad 50%	Nanohíbrido Fotopolimerización Radiopaco Incluye fluor
Resistencia a la Flexión	195 MPa	195 MPa
Resistencia a la Compresión	444 MPa	444 MPa
Módulo Flexural	28 GPa	28 GPa
Dureza de la Superficie	>142HV	>142HV

Comparación con otro cemento de mercado

	COMPOSITE DUO	Z350
1 GPa = 1000MPa	Nanohíbrido Fotopolimerización Radiopaco Libera fluor	Nanohíbrido Fotopolimerización Radiopaco
Módulo Flexural	2.95 GPa	150 MPa
Dureza de la Superficie	>142HV	>101HV